

TUOTETIETOESITE

ERi KEEPER

Vesiohenteinen yleis- ja puuliima imeville materiaaleille

TUOTEKUVAUS

Yleis- ja puuliima askartelukäyttöön.

KÄYTTÖ

ERi KEEPER soveltuu kaikenlaisiin puuliimaukseen sisätiloissa. Liimaa esim. puuta, kartonkia, paperia, pahvia, rakennuslevyjä, keramiikkaa, jne. Tuote ei ole tarkoitettu kantaviin rakenteisiin.

OMINAISUUDET / EDUT

- Lyhyt puristusaika
- Hyvä lämmönkestävyys
- Pitkä säilyvyys
- Kova liimapalko sietää hyvin virumista.
- Kuivunut liimasauma on väritön

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

Täyttää EN 204 luokan D2 vaatimukset

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	PVAc-dispersioliima
Pakkaus	Pakkauskoot 250 ml, 300 ml, 750 ml, 3 l, 20 ml, 40 ml, 100 ml
Käyttöikä	ERi KEEPER säilyvyysaika on 24 kuukautta valmistuspäivästä, jos säilytetään asianmukaisesti vahingoittumattomassa alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessa ja kun varastointiolosuhteet täyttyvät.
Varastointiolosuhteet	ERi KEEPER tulee varastoida kuivissa olosuhteissa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja +5 °C - +30 °C lämpötiloissa. Ei saa jäättyä.
Väri	Valkoinen, kuivuttuaan väritön
Tiheys	n. 1080 kg/m ³
Kiintoainepitoisuus tilavuusosina	n. 49 %
Koostumus	Viskoosinen
pH-arvo	n. 4 - 6

TEKNINEN TIETO

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	60–200 g/m ² , riippuen alustasta.
Tuotteen lämpötila	+10°C – +70°C, ei alle +10 °C

Ympäristön ilman lämpötila	+10°C – +70°C, ei alle +10 °C
Alustan lämpötila	Liimattavan pinnan lämpötila tulee olla vähintään +10 °C liimauksen ja liiman kuivumisen aikana
Avoinaika	n. 10 min riippuen lämpötilasta ja ilman kosteudesta
Kuivumisaika	30 min – 6 h

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

KÄYTTÖRAJOITUKSET

- Ei sovellu kantavien rakenneosien liimaukseen!
- Liimattaessa tammaa, saattavat puun tanniinit reagoida liiman kanssa ja aiheuttaa värjäntymisreaktion. Välttääksesi värjäntymisongelmat, tee aina esitestaus liimattavalle tammilaadulle.
- Liima voi ruostuttaa rautaosia.
- Puun kosteuspuitoisuuden tulee olla alle 15 %.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

1. Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja pölyttömät.
2. Ravista liimapulloa huolella.
3. Levitä ERI KEEPER tasaisesti vain toiselle tai molemmille pinnoille. Liiman molemmille puolille levittämisen antaa parhaan vahvuuden liitokselle. Vastatyösteity pinnat antavat parhaan liimaustuloksen erityisesti kovia ja rasvaisia puulaatuja liimattaessa. Liimatut kapaleet ovat liikuteltavissa noin 10 min. ajan liiman levityksestä.
4. Liiman levittämisen jälkeen pinnat puristetaan yhteen esimerkiksi ruuvipuristimilla 30 min. – 6 tunnin ajaksi..
5. Pidä pinnat puristettuna toisiinsa kunnes liitos on tarpeeksi vahva kestääkseen käsittelyä. Puristusajaksi vaikuttaa lämpötila sekä puun huokoisuus ja kosteus. Liimauksen tulee olla kovettunut ennen kuin se altistetaan mekaaniselle rasitukselle. Liima saattaa aiheuttaa värjäytymisiä tammipinnoilla. Liiman soveltuvuus harvinaisille puulajeille tulee aina varmistaa kokeilemalla ennen varsinaista liimausta.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

ERI KEEPER

Helmikuu 2024, Versio 01.01
02051303000000042

VÄLINEET

Sivellin tai harja

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kostea liima voidaan puhdistaa vedellä. Kuivunut liima voidaan liuottaa vedellä tai poistaa mekaanisesti hiomalla. Liima voidaan puhdistaa vedellä ja saippualla iholta.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

ERIKEEPER-fi-FI-(02-2024)-1-1.pdf

